

بررسی تأثیر استفاده از نانو سیلیس و میکروسیلیس بر خواص مهندسی روسازی بلوک کفیوش بتنی

سعید بزرگمهر^۱، عرفان کمالی^۲، حمیدرضا اصغری^۳

۱- دکتراسازه، عمران، مدیر تحقیق و توسعه شرکت آپتوس ایران

۲- کارشناس تحقیق و توسعه شرکت آپتوس ایران

۳- کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت آپتوس ایران

Saeed.bozorgmehr@gmail.com

چکیده

با توجه به بالا بودن قیمت قیر و کاهش عمر روسازی‌های آسفالتی، امروزه استفاده از روسازی‌های بتنی از جمله روسازی بلوک کفیوش بتنی، در حال افزایش می‌باشد. روسازی کفیوش بتنی، یک روسازی نیمه صلب می‌باشد که از مزایای آن می‌توان به قابلیت اصلاح، تعمیر و تعویض سریع و آسان و حساس نبودن به تغییرات دما اشاره کرد، در حالی که روسازی بتن غلتکی که یک روسازی صلب می‌باشد که قابلیت تعمیر بسیار سختی دارد و روسازی آسفالتی که یک روسازی انعطاف پذیر می‌باشد، نسبت به تغییرات دما حساس بوده و در مقابل شتاب و ترمز چرخ‌ها یا به عبارتی سایش و برش مقاومت کمی دارد. همانند دیگر روسازی‌های بتنی، مصالح سیمانی، یکی از اجزاء اصلی در ساخت روسازی بلوک کفیوش بتنی می‌باشد. با توجه به آلودگی ناشی از تولید سیمان و انتشار زیاد گاز دی اکسید کربن، استفاده از پوزولان‌های طبیعی و مصنوعی به عنوان مصالح سیمانی مکمل و جایگزین بخشی از سیمان مصرفی اهمیت خاصی پیدا کرده و تعداد تحقیقات انجام شده در این زمینه، روز به روز در حال افزایش می‌باشد؛ چرا که استفاده از این مصالح، ضمن کاهش مصرف سیمان که سبب صرفه جویی در هزینه‌ها می‌شود، خواص بتن را نیز بهبود می‌بخشد. در این مطالعه، تأثیر استفاده از ۳ درصد پوزولان نانو سیلیس و ۹ درصد پوزولان میکرو سیلیس جایگزین سیمان بر روی خواص بلوک کفیوش بتنی ترافیکی مورد بررسی قرار گرفت، که نتایج حاصل نشان می‌دهد خواص مکانیکی کفیوش های حاوی ۹ درصد ذرات میکروسیلیس در مقایسه با کفیوش معمولی ۵,۵ الی ۶۶ درصد و مقاومت سایشی ۴۱ درصد رشد داشته است و مشخصات دوام نظیر مقاومت پوسته شدگی در برابر نمک‌های یخ زدا ۳۴ درصد رشد و جذب آب ۰,۷ درصد کاهش داشته است. همچنین خواص مکانیکی کفیوش های حاوی ۳ درصد ذرات نانو سیلیس در مقایسه با کفیوش معمولی ۱۱ الی ۹۱ درصد و مقاومت سایشی ۸۲ درصد رشد داشته است و مشخصات دوام نظیر مقاومت پوسته شدگی در برابر نمک‌های یخ زدا ۶۲ درصد رشد و جذب آب ۲ درصد کاهش داشته است.

کلمات کلیدی: روسازی بلوک کفیوش بتنی، خواص مکانیکی بتن، نانو سیلیس، میکرو سیلیس، سیمان.

۱. مقدمه

روسازی‌ها یکی از مهم ترین زیرساخت‌های هر کشوری محسوب می‌شوند. به طوری که سالانه مبالغ بسیار زیادی به ساخت، نگهداری و مرمت آن‌ها اختصاص می‌یابد. پویایی و عملکرد مطلوب سیستم حمل و هر کشوری رابطه مستقیم با وضعیت و قابلیت سرویس دهی شبکه روسازی‌های آن کشور دارد.

روسازی‌های بلوک بتنی از جمله زیر ساخت‌هایی هستند که مزایای فراوانی نظیر مقاومت و دوام زیاد در برابر بارهای وارده و دوره‌های یخ زدن و آب شدن، هزینه ساخت و تعمیر و نگهداری کم، بهره برداری بلافاصله بعد از اجرا، سرعت اجرای بالا دارند. مزایای فراوان این سیستم روسازی سبب شده است در بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، خیابان‌ها، جاده‌های محلی، پارکینگ و انواع دیگر زیر ساخت‌ها، به کار برده شوند و کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان، کانادا،

استرالیا، آفریقای جنوبی، سوئد، هلند، آلمان، ژاپن، نروژ و دانمارک اقدام به تدوین و توسعه آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های طراحی و اجرایی برای تسهیلات جاده‌ای، فرودگاهی و بنادر نمایند. [۱]

در طی سالیان گذشته روندی صعودی در استفاده از بلوک کفپوش بتنی گزارش شده است. سی سال پیش که مهندسان از بلوک کفپوش بتنی بعنوان یک لایه روسازی استفاده می‌کردند، شاید هرگز تصور نمی‌شد که این روش به یکی از بادوام‌ترین و ارزان‌ترین روش‌های اجرای رویه راه تبدیل شود. بلوک کفپوش بتنی تاریخچه چندان طولانی برای کاربرد در روسازی‌های راه ندارد. شاید بتوان گفت اولین استفاده از آن در ساخت رویه راه، سال ۱۹۳۰ توسط گروه مهندسين ارتش آمریکا برای ساخت کف‌های صنعتی بود. بعد از آن، این گروه از بلوک کفپوش بتنی برای ساخت باند پرواز در فرودگاه واشنگتن در سال ۱۹۴۲ استفاده کردند. از دیگر موارد کاربرد بلوک کفپوش بتنی در مقیاس بزرگ در یک محوطه صنعتی در ونکوور کانادا در سال ۱۹۷۶ بود [۳]. اجزاء تشکیل دهنده بلوک کفپوش بتنی، سیمان، آب، شن و ماسه می‌باشد. مواد سیمانی مورد استفاده در بلوک کفپوش بتنی روسازی شامل سیمان پرتلند یا سیمان پرتلند آمیخته و گاهی سیمان به همراه پوزولان اضافه شده به صورت مجزا است. انتخاب نوع سیمان بر اساس مقاومت طرح و سنی که برای مقاومت طرح در نظر گرفته شده است، صورت می‌گیرد [۲].

امروزه با توجه به توسعه استفاده از بتن در نتیجه گام برداشتن کشورها در جهت تولید بیشتر سیمان که باعث صرف هزینه و انرژی زیاد که عواملی نامطلوب از نظر اقتصادی می‌باشند و همچنین از نظر زیست محیطی سبب کاهش منابع طبیعی، همچنین تخریب محیط زیست (به عنوان مثال تولید گاز CO₂ در اثر تولید کلینکر) می‌شود. استفاده از مواد پوزولانی به عنوان مصالحی دارای خاصیت سیمانی و جایگزین شونده در قسمتی از سیمان پرتلند مخلوط‌های بتنی مورد توجه زیادی می‌باشد که ضمن کاهش مصرف سیمان، موجب بهبود خواص بتن نیز می‌گردند. این مطالعه نیز، به بررسی انواع پوزولان‌های میکروسیلیس و نانوسیلیس و اثر آن‌ها بر خواص بلوک کفپوش بتنی روسازی راه می‌پردازد [۴].

مروری بر پژوهش‌های انجام شده، نشان می‌دهد تا به حال تحقیقات بسیاری در مورد بررسی استفاده از پوزولان‌های میکروسیلیس و نانوسیلیس در بتن معمولی صورت گرفته است و تحقیقات معدودی در مورد بررسی استفاده از پوزولان‌های اشاره شده در کفپوش بتنی شده است. به همین علت اکثر نتایج این مقاله با پژوهش‌های موجود در بحث تاثیر پوزولان‌های میکروسیلیس و نانوسیلیس در بتن معمولی مقایسه می‌شود. SANKALP RANA و همکاران تاثیر استفاده همزمان از درصد‌های مختلف میکروسیلیس و نانو سیلیس با استفاده از نسبت آب به سیمان‌های مختلف بر روی مقاومت فشاری و خمشی کفپوش‌های بتنی را بررسی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد طرح مخلوط با استفاده از نسبت آب به سیمان ۰٫۴ با استفاده از ۵ درصد میکروسیلیس و ۲ درصد نانوسیلیس جایگزین سیمان، بهینه‌ترین درصد اختلاط نانوسیلیس و میکروسیلیس می‌باشد و بالاترین رشد مقاومت خمشی در ۲۸ روز نسبت به طرح مخلوط‌های دیگر را دارد. استفاده بیش از این مقدار پوزولان‌های اشاره شده در این پژوهش باعث کاهش مقاومت خمشی و فشاری شده است [۵].

نیلی و همکاران تاثیر استفاده همزمان از درصد‌های مختلف میکروسیلیس و نانو سیلیس بر روی مقاومت فشاری و جذب آب بتن معمولی را بررسی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد ۶ درصد میکروسیلیس و ۱٫۵ درصد نانوسیلیس بالاترین مقاومت فشاری و استفاده از ۳ درصد میکروسیلیس و ۱٫۵ درصد نانوسیلیس کمترین جذب آب را حاصل می‌شود [۶].

۲- برنامه آزمایشگاهی

۲-۱- مصالح

۲-۱-۱- سیمان

سیمان مصرفی از نوع سیمان پرتلند تیپ (۱-۴۲۵) سپاهان اصفهان با چگالی دانه ای ۳٫۱۰ است. این سیمان مطابق با استانداردهای ASTM-C150 [۷] و ISIRI ۳۸۹ [۸] و استاندارد EN ۱۹۷-۱ [۹] می‌باشد. علت این انتخاب، وجود این سیمان به میزان زیاد و همچنین عدم نیاز به خواص ویژه‌ای است که در انواع دیگر سیمان وجود دارد. در جدول ۱ آنالیز شیمیایی و در جدول ۲ آنالیز فیزیکی این نوع سیمان آورده شده است.

جدول ۱- آنالیز شیمیایی


پارامترهای شیمیایی	SiO ₂ %	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ %	CaO %	MgO %	Cl %	SO ₃ %	L.O.I %	I.R %	Free CaO %	Total Alkalies %	Cr ⁺⁺⁶ %
سیمان سپاهان	۲۱,۰۰	۵,۰۰	۳,۴۵	۶۴,۰۰	۲,۲۰	۰,۰۲۵	۲,۲۰	۱,۹۰	۰,۳۵	۱,۳۰	۰,۷۵	< ۰,۰۰۹
انحراف استاندارد	۰,۵۰	۰,۲۰	۰,۲۰	۰,۷۰	۰,۲۰	۰,۰۰۵	۰,۲۰	۰,۳۰	۰,۲۰	۰,۳۰	۰,۰۵	-
استاندارد ISIRI ۳۸۹	-	-	-	-	<۵,۰۰	-	<۳,۰۰	<۳,۰۰	<۰,۷۵	-	-	-
استاندارد EN ۱۹۷-۱	-	-	-	-	-	<۰,۱۰۰	<۳,۵۰	۵,۰۰<	۵,۰۰<	-	-	-

جدول ۲- آنالیز فیزیکی


پارامترهای فیزیکی	بلین (cm ^۲ /gr)	گیرش اولیه (min)	گیرش نهایی (min)	مقاومت فشاری (kg/cm ^۲)				انبساط اتوکلاو (%)
				۲ روزه	۳ روزه	۷ روزه	۲۸ روزه	
سیمان سپاهان	۳۴۰۰	۱۹۰	۲۴۰	۱۸۰	۲۳۰	۳۴۰	۴۹۰	۰,۰۸
انحراف استاندارد	۱۰۰	۳۰	۳۰	۱۵	۲۰	۲۵	۲۵	۰,۰۳
استاندارد ISIRI ۳۸۹	۲۸۰۰<	۴۵<	۳۶۰>	۱۰۰<	-	-	۴۲۵<	۰,۸۰>
استاندارد EN ۱۹۷-۱	-	۶۰<	-	۱۰۰<	-	-	۴۲۵<	-

۲-۱-۲- سنگدانه

سنگدانه‌های مصرفی از نوع مصالح بومی منطقه و با مشخصات فیزیکی ذکر شده در جدول ۳ می‌باشد. لازم به ذکر است که سنگدانه‌های مصرفی از نوع کوهی شکسته و ماسه موجود رودخانه‌ای می‌باشد. از ماسه ۰-۳ در قسمت رویه (face) و ماسه ۶-۰ و شن ۱۲-۶ (نخودی) در قسمت پایه (main) استفاده کردیم. برای تعیین محدوده دانه‌بندی سنگدانه مورد استفاده، طبق استاندارد ASTM C۳۳ [۱۰] عمل شده که حدود دانه بندی ماسه و شن به ترتیب در نمودار ۲ و ۳ ارائه شده است، همچنین مشخصات مکانیکی مصالح شامل وزن مخصوص و درصد جذب آب سنگدانه‌ها برای شن و ماسه مصرفی در جدول ۳ آورده شده است.



شکل ۲- منحنی دانه بندی ماده مصرفی



شکل ۳- منحنی دانه بندی شن مصرفی

جدول ۳- مشخصات مکانیکی مصالح

نوع مصالح	وزن مخصوص kg/m^3	درصد جذب آب
شن	۲۵۵۰	۲
ماسه	۲۵۰۰	۲.۸

۲-۱-۳- میکروسیلیس

میکروسیلیس مصرفی به عنوان پرکننده، از کارخانه صنایع معدنی فرو آلیاژ سمنان تهیه شده است. مشخصات شیمیایی میکروسیلیس مصرفی در جدول شماره ۴ ارائه شده است.

جدول ۴- مشخصات شیمیایی میکروسیلیس مصرفی

مشخصات شیمیایی	درصد
SiO ₂	۹۵,۱
CaO	۰,۴۹
Al ₂ O ₃	۱,۳۲
Fe ₂ O ₃	۰,۸۷
MgO	۰,۹۷
SO ₃	۰,۱

۲-۱-۴- نانوسیلیس

نانوسیلیس مصرفی به عنوان جایگزین سیمان، از مجتمع فناوری‌های نوین فدک اصفهان تهیه شده است. مشخصات نانوسیلیس مصرفی در جدول ۵ آورده شده است.

جدول ۵- مشخصات نانوسیلیس مصرفی

رنگ ظاهری	اندازه ذرات (nm)	PH	درجه خلوص (%)	وزن مخصوص (kg/m ³)
پودرسفید	۲۲-۲۰	۷,۵-۶	۹۹	۲۰۰

۲-۱-۵- آب

آب مصرفی باید صاف، تمیز و عاری از مواد آلی، قلیایی و اسیدی که برای ساخت بتن مضر هستند، باشد. خصوصیات آب اختلاط مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۷۴۸ [۱۱] مورد استفاده قرار می‌گیرد در این راستا آب مصرفی شرب شهر کرج مورد استفاده قرار گرفت.

۲-۲- طرح مخلوط

برای به دست آوردن تاثیر استفاده از پوزولان‌های میکروسیلیس و نانوسیلیس در کسب مقاومت‌های سایشی، خمشی، فشاری و درصد جذب آب، طرح مخلوط نمونه‌های ساخته شده کفپوش بتنی حاوی نانوسیلیس و میکروسیلیس و بتن معمولی طبق جدول ۶ طراحی و اجرا شد. بتن‌های تولیدی در قالب کفپوش با ابعاد ۸*۱۰*۲۰ سانتی متر تولید و در سن ۲۸ روزه مورد استفاده قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است مقدار نانوسیلیس و میکروسیلیس مورد استفاده در کفپوش بتنی در لایه سطحی تقسیم و جایگزین سیمان می‌گردد.

جدول ۶- طرح مخلوط بستر (Main) تولید کفیوش بتنی ترافیکی

شماره طرح	سیمان (kg)	سنگدانه (kg)		نسبت آب به مواد سیمانی	میکرو سیلیس (%)	نانو سیلیس (%)
		ماده ۰-۶	شن ۶-۱۲			
۱	۵۸۰	۱۹۵۰	۴۰۰	۰,۳۳	-	-
۲	۵۲۸	۱۹۵۰	۴۰۰	۰,۳۳	۹	-
۳	۵۶۳	۱۹۵۰	۴۰۰	۰,۳۳	-	۳

جدول ۷- طرح مخلوط روبه (Face) تولید کفیوش بتنی ترافیکی

شماره طرح	سیمان (kg)	سنگدانه (kg)		نسبت آب به مواد سیمانی	میکرو سیلیس (%)	نانو سیلیس (%)
		ماده ۰-۳	شن ۳-۶			
۱	۱۱۰	۳۳۳	۳۳۳	۰,۳۳	-	-
۲	۱۰۰	۳۳۳	۳۳۳	۰,۳۳	۹	-
۳	۱۰۷	۳۳۳	۳۳۳	۰,۳۲	-	۳

روش تولید نمونه های کفیوش بتنی در کارخانه برای اجرا در روسازی به این گونه می باشد که ابتدا مصالح مورد نیاز از سیلو های انباشت مصالح برداشت شده و درون باکت هایی که جداگانه برای رویه و بستر تعبیه شده است ریخته می شود سپس باکت ها حرکت کرده و مصالح را درون دو میکسر که مصالح رویه و بستر را مستقلا مخلوط می کند ریخته می شود لازم به ذکر است که سنگدانه ها با میکروسیلیس یا نانو سیلیس در این مرحله به صورت خشک به مدت ۲۰ ثانیه مخلوط می شوند، سپس سیمان طرح به این دو میکسر اضافه شده و به مدت ۴۵ ثانیه به صورت خشک مخلوط می شود در محله نهایی آب طرح اضافه شده و ۵۰ ثانیه به اصلاح میکس خیس می شود. بعضا برای جلوگیری از کلوخه شدگی نانو سیلیس، آن را با فوق روان کننده و آب مخلوط کرده سپس به ترکیب اصلی اضافه می کنند. همچنین زمان مخلوط کردن مصالح در میکسر از همان مرحله اولیه تا انتها نباید بیشتر از ۱۸۰ ثانیه باشد.

۳-آزمایشات


جهت بررسی خواص مکانیکی طرح مخلوط های ارائه شده، آزمایش های مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و مقاومت کششی به روش دومین شدن برزیلی بر روی نمونه های عمل آوری شده در شرایط مرطوب انجام گرفت. آزمایش ها با استفاده از دستگاه آزمایش فشاری با حداکثر توان ۱۲۰۰ KN و با سرعت ۰,۴۵ MPa/S بر روی نمونه ها صورت گرفت. نمونه های منشوری جهت بررسی مقاومت خمشی بر روی دستگاه سنجش خیز با سرعت ۳ mm/min و به صورت دو سر ساده و با طول دهانه ۳۰ سانتی متر بارگذاری شده اند.

۳-۱-مقاومت فشاری

تست مقاومت فشاری روی قطعات کفیوش بتنی تولید شده به ابعاد ۸*۱۰*۲۰ در سن ۲۸ روزه با طرح مخلوط های ارائه شده در جدول ۶ و ۷ با استفاده از جک مقاومت فشاری مطابق با Annex B استاندارد ۶۷۱۷-۱:۲۰۰۳ BS EN [۱۲] صورت گرفت و نتایج و مقایسه آن ها با استانداردهای ASTM C۹۳۶ [۱۳] و استاندارد ملی ایران به شماره ۷۵۵-۲ [۱۴] در جدول ۸ و شکل ۶ ارائه شده است.

جدول ۸- نتایج آزمون مقاومت فشاری

نتیجه آزمون			حد استاندارد			شرح آزمون
طرح ۳ کفپوش بتنی نانوسیلیسی	طرح ۲ کفپوش بتنی میکروسیلیسی	طرح ۱ کفپوش بتنی معمولی	BS EN 6717	ASTM C 936	استاندارد ملی ایران ISIRI ۷۵۵-۲	
۹۷,۶	۸۵	۵۱	۴۹<	۵۰<	-	مقاومت فشاری (MPa)



شکل ۴- نتایج آزمون مقاومت فشاری کفپوش‌های بتنی ترافیکی

همان گونه که در شکل ۴ و جدول ۸ مشاهده می شود کفپوش‌های بتنی حاوی ذرات میکروسیلیس و نانو سیلیس در مقایسه با کفپوش بتنی معمولی دارای مقاومت فشاری بالاتری می‌باشند. استفاده از ۹ درصد میکروسیلیس جایگزین سیمان در کفپوش‌های بتنی باعث افزایش ۶۶ درصدی مقاومت فشاری و استفاده از ۳ درصد نانو سیلیس جایگزین سیمان در کفپوش‌های بتنی باعث افزایش ۹۱ درصدی مقاومت فشاری شده است.


علت افزایش مقاومت فشاری نمونه های کفپوش بتنی حاوی پوزولان را می توان خاصیت چسبندگی و ریز بودن این نوع مواد دانست که با پر کردن حفرات موئینه و پر کردن ناحیه بین خمیر و سنگدانه باعث افزایش مقاومت فشاری می شوند.

۳-۲- مقاومت خمشی

تست مقاومت خمشی روی نمونه‌های کفپوش بتنی تولید شده به ابعاد ۸*۱۰*۲۰ در سن ۲۸ روزه با طرح مخلوط‌های ارائه شده در جدول ۶ و ۷ با استفاده از جک مقاومت خمشی مطابق با بند ۴-۲-۴ استاندارد ملی ایران به شماره ۷۵۵-۲ صورت گرفت و نتایج و مقایسه با استانداردها در جدول ۹ و شکل ۵ ارائه شده است. لازم به ذکر است در استاندارد BS EN ۱۳۳۳۸ [۱۵] برای کفپوش‌های ترافیکی آزمون مقاومت کششی دو نیم شدن جایگزین آزمون مقاومت خمشی شده است اما در بعضی مراجع همچنان به مقاومت خمشی استناد می‌کنند لذا به همین دلیل در این پژوهش به بررسی مقاومت خمشی نیز پرداخته شده است.

جدول ۹- نتایج آزمون مقاومت خمشی

نتیجه آزمون			حد استاندارد			شرح آزمون
طرح ۳ کفپوش بتنی نانوسیلیسی	طرح ۲ کفپوش بتنی میکروسیلیسی	طرح ۱ کفپوش بتنی معمولی	BS EN 6717	ASTM C 936	استاندارد ملی ایران ISIRI ۷۵۵-۲	
۷,۱	۶,۵	۵,۱	۴<	۵<	۵<	مقاومت خمشی (MPa)



شکل ۵- نتایج آزمون مقاومت خمشی کفپوش‌های بتنی ترافیکی

همان گونه که در شکل ۵ و جدول ۹ مشاهده می شود کفپوش‌های بتنی حاوی ذرات میکروسیلیس و نانو سیلیس در مقایسه با کفپوش بتنی معمولی دارای مقاومت خمشی بالاتری می‌باشند. استفاده از ۹ درصد میکروسیلیس جایگزین سیمان در کفپوش‌های بتنی باعث افزایش ۲۷ درصدی مقاومت خمشی و استفاده از ۳ درصد نانو سیلیس جایگزین سیمان در کفپوش‌های بتنی باعث افزایش ۳۹ درصدی مقاومت خمشی شده است. با افزایش مقاومت فشاری به طبع مقاومت خمشی نیز افزایش پیدا می کند.


۳-۳- مقاومت دو نیم شدن (کششی)

این آزمون مطابق با پیوست ج استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۱۸۵ [۱۶] بر روی نمونه‌های کفپوش بتنی انجام شد.

نتایج و مقایسه با استانداردها در جدول ۱۰ و شکل ۶ ارائه شده است.

جدول ۱۰- نتایج آزمون مقاومت دو نیم شدن کفپوش‌های بتنی ترافیکی

نتیجه آزمون			حد استاندارد	شرح آزمون
طرح ۳	طرح ۲	طرح ۱	BS EN ۱۳۳۸ Annex F	
کفپوش بتنی نانوسیلیسی	کفپوش بتنی میکروسیلیسی	کفپوش بتنی معمولی	۳,۶ <	مقاومت کششی (MPA)
۴,۱	۳,۹	۳,۷		



شکل ۶- نتایج آزمون مقاومت دو نیم شدن کفپوش‌های بتنی ترافیکی

همان گونه که در شکل ۶ و جدول ۱۰ مشاهده می شود کفپوش‌های بتنی حاوی ذرات میکروسیلیس و نانو سیلیس در مقایسه با کفپوش بتنی معمولی دارای مقاومت کششی بالاتری می‌باشند. استفاده از ۹ درصد میکروسیلیس جایگزین سیمان در کفپوش‌های بتنی باعث افزایش ۵,۵ درصدی مقاومت کششی و استفاده از ۳ درصد نانو سیلیس جایگزین سیمان در کفپوش‌های بتنی باعث افزایش ۱۱ درصدی مقاومت کششی شده است. با افزایش مقاومت فشاری به طبع مقاومت کششی نیز افزایش پیدا می کند.


۳-۴- جذب آب

آزمایش جذب آب بر روی کفپوش‌های بتنی مطابق با پیوست ث استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۱۸۵ انجام شد

نتایج و مقایسه با استانداردها در جدول ۱۱ و شکل ۷ ارائه شده است.

جدول ۱۱- نتایج آزمون جذب آب کفپوش‌های بتنی ترافیکی

نتیجه آزمون			حد استاندارد		شرح آزمون
طرح ۳	طرح ۲	طرح ۱	BS EN ۱۳۳۸ Annex E	استاندارد ملی ایران ISIRI ۲۰۱۸۵	
کفپوش بتنی نانوسیلیسی	کفپوش بتنی میکروسیلیسی	کفپوش بتنی معمولی	۶ >	۶ >	جذب آب %
۲,۲	۳,۵	۴,۲			



شکل ۷- نتایج آزمون جذب آب کفپوش های بتنی ترافیکی


همان گونه که در شکل ۷ و جدول ۱۱ مشاهده می شود کفپوش های بتنی حاوی ذرات میکروسیلیس و نانو سیلیس در مقایسه با کفپوش بتنی معمولی دارای جذب آب کمتری می باشند. استفاده از ۹ درصد میکروسیلیس جایگزین سیمان در کفپوش های بتنی باعث کاهش ۰٫۷ درصدی جذب آب و استفاده از ۳ درصد نانو سیلیس جایگزین سیمان در کفپوش های بتنی باعث کاهش ۲ درصدی جذب آب شده است. مشخصات دوام بتن نظیر جذب آب به دلیل استفاده از نانو سیلیس و میکروسیلیس که ذرات ریزی می باشند، بهبود یافته است چون خلل و فرج و حفرات موینه بتن را بیشتر پر می کند که باعث تقویت ساختار میکروسکوپی بتن می شود.

۳-۵- مقاومت سایشی

این آزمون مطابق با پیوست ج استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۱۸۵ بر روی آزمون های کفپوش بتنی با دستگاه چرخ پهن انجام شد و نتایج و مقایسه با استاندارد ها در جدول ۱۲ و شکل ۸ ارائه شده است:

جدول ۱۲- نتایج آزمون مقاومت سایشی کفپوش های بتنی ترافیکی

شرح آزمون	نتیجه آزمون			حد استاندارد		
	طرح ۳ کفپوش بتنی نانوسیلیسی	طرح ۲ کفپوش بتنی میکروسیلیسی	طرح ۱ کفپوش بتنی معمولی	BS EN 6717	ASTM C 936	استاندارد ملی ایران ISIRI ۲۰۱۸۵
مقاومت سایشی (mm)	۲٫۳	۷٫۶	۱۳	<۲۳	<۲۵	<۲۰



شکل ۸- نتایج آزمون مقاومتسایشی کفپوش های بتنی ترافیکی


همان گونه که در شکل ۸ و جدول ۱۲ مشاهده می شود کفپوش های بتنی حاوی ذرات میکروسیلیس و نانو سیلیس در مقایسه با کفپوش بتنی معمولی دارای مقاومت سایشی بالاتری می باشند. استفاده از ۹ درصد میکروسیلیس جایگزین سیمان در کفپوش های بتنی باعث افزایش ۴۱ درصدی مقاومت سایشی و استفاده از ۳ درصد نانو سیلیس جایگزین سیمان در کفپوش های بتنی باعث افزایش ۸۲ درصدی مقاومت سایشی شده است. به دلیل سطح ویژه بالا و خاصیت پر کنندگی حفرات خمیر سیمان، مواد پوزولانی به بتن اضافه شده که در نتیجه کفپوش بتنی دارای تخلخل کمتری در لایه رویه بوده و باعث افزایش مقاومت سایشی می شود.

۳-۶- مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن با نمک های یخ زدا

این آزمون مطابق با پیوست ت استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۱۸۵ بر روی آزمونه های کفپوش بتنی انجام شد. کفپوش های بتنی در معرض ۲۸ چرخه یخبندان و آب شدگی قرار گرفتند، پس از آزمون موادی که از سطح پوسته جدا شدند، جمع آوری و توزین گشت و نتایج و مقایسه با استانداردها در جدول ۱۴ و شکل ۹ ارائه شده است:

جدول ۱۳- نتایج آزمون مقاومت پوسته شدگی در برابر نمک های یخ زدا کفپوش های بتنی ترافیکی

شرح آزمون	حد استاندارد			نتیجه آزمون		
	استاندارد ملی ایران ISIRI ۲۰۱۸۵	ASTM C 936	BS EN 6717	طرح ۱ کفپوش بتنی معمولی	طرح ۲ کفپوش بتنی میکروسیلیسی	طرح ۳ کفپوش بتنی نانوسیلیسی
مقاومت پوسته شدگی در برابر نمک های یخ زدا (kg/m^2)	۱,۵>	۱>	۱,۵>	۰,۴۷	۰,۳۵	۰,۲۹



شکل ۹- نتایج آزمون مقاومت پوسته شستگی در برابر نمک های یخ زدا کفپوش های بتنی ترافیکی

همان گونه که در شکل ۹ و جدول ۱۳ مشاهده می شود کفپوش های بتنی حاوی ذرات میکروسیلیس و نانو سیلیس در مقایسه با کفپوش بتنی معمولی دارای مقاومت پوسته شستگی بالاتری می باشند. استفاده از ۹ درصد میکروسیلیس جایگزین سیمان در کفپوش های بتنی باعث افزایش ۳۴ درصدی مقاومت پوسته شستگی در برابر نمک های یخ زدا و استفاده از ۳ درصد نانو سیلیس جایگزین سیمان در کفپوش های بتنی باعث افزایش ۶۲ درصدی مقاومت پوسته شستگی در برابر نمک های یخ زدا شده است. عامل اصلی در آزمایش مقاومت در برابر پوسته شستگی درصد هوای بتن می باشد لذا چون هوای طرح مخلوط ها و روش تولید یکسان است، پس عامل دیگری که در این آزمایش تاثیر گذار است مواد پوزولانی می باشد که نانو سیلیس به علت اندازه بسیار ریز آن تاثیر بیشتری نسبت به میکرو سیلیس در افزایش مقاومت در برابر پوسته شستگی دارد.

۴- تحلیل و تفسیر نتایج

نتایج آزمایش های مربوط به تعیین خواص مکانیکی اعم از مقاومت های فشاری، خمشی و کششی و مقاومت سایشی و بررسی پارامتر های دوام از جمله مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن با نمک های یخ زدا و جذب آب نمونه های کفپوش بتنی حاوی پوزولان های میکروسیلیس و نانو سیلیس برای سن ۲۸ روزه در جداول و شکل ها به صورت کامل ارائه و نمایش داده شده است. همان گونه که نتایج نشان می دهد:

کفپوش های بتنی حاوی ذرات میکروسیلیس در مقایسه با کفپوش بتنی معمولی دارای خواص مکانیکی بهتری می باشند. استفاده از ۹ درصد میکروسیلیس جایگزین سیمان در کفپوش های بتنی باعث افزایش ۶۶ درصدی مقاومت فشاری، ۲۷ درصدی مقاومت خمشی، ۵,۵ درصدی مقاومت کششی شده است. همچنین باعث کاهش ۰,۷ درصدی جذب آب، افزایش ۴۱ درصدی مقاومت سایشی و ۳۴ درصدی مقاومت پوسته شستگی در برابر نمک های یخ زدا نیز شده است.

کفپوش های بتنی حاوی ذرات نانو سیلیس در مقایسه با کفپوش بتنی معمولی دارای خواص مکانیکی بهتری می باشند. استفاده از ۵ درصد نانو سیلیس جایگزین سیمان در کفپوش های بتنی باعث افزایش ۹۱ درصدی مقاومت فشاری، ۳۹ درصدی مقاومت خمشی، ۱۱ درصدی مقاومت کششی شده است. همچنین باعث کاهش ۲ درصدی جذب آب، افزایش ۸۲ درصدی مقاومت سایشی و ۶۲ درصدی مقاومت پوسته شستگی در برابر نمک های یخ زدا نیز شده است.

افزایش خواص مکانیکی و بهبود مشخصات دوام را می توان با بررسی مکانیزم تاثیر پوزولان های میکروسیلیس و نانو سیلیس بر بتن معمولی و پژوهش های گذشته ارائه کرد:

میکروسیلیس ماده ای بسیار ریز و آمورف می باشد که با هیدروکسید کلسیم ناشی از هیدراتاسیون سیمان ترکیب شده و آن را به اجزا مقاومی به نام سیلیکات کلسیم هیدراته تبدیل می کند و ترکیب ژل مانند می سازد. نانو سیلیس هم به خاطر سطح ویژه بالا، دارای فعالیت زیاد بوده و می تواند با کریستال های هیدروکسید کلسیم به سرعت وارد واکنش شود و ژل کلسیم سیلیکات هیدراته را تولید کند. بنابراین اندازه و مقدار این کریستال ها در بتن کاهش پیدا می کند، از طرف دیگر کلسیم هیدراته تولید شده باعث پر شدن حفرات موجود در بتن و بهبود در اتصال بین سنگدانه ها و خمیر سیمان میشود [۱۷]. در حدود ۶۰ درصد از محصول ناشی از هیدراتاسیون آب و سیمان، ژل کلسیم سیلیکات هیدراته می باشد. قطر متوسط ژل سیلیکات هیدراته در حدود ۱۰ نانو متر است، از این رو نانو سیلیس میتواند حفرات موجود در ساختار ژل کلسیم سیلیکات هیدراته را به خوبی پر نموده و باعث قفل و بست بهتر این فاز شود [۱۸].

در بتن معمولی بخشی از هیدروکسید کلسیم تولید شده ناشی از هیدراتاسیون سیمان به مرور زمان شسته شده به صورت رسوب از بتن خارج میگردد و اثر آن به صورت منافذ میکرو ساختاری باقی میماند، از طرف دیگر در نمونه های حاوی نانو سیلیس که این هیدروکسید کلسیم با نانو سیلیس واکنش داده و ژل کلسیم سیلیکات هیدراته تولید می کند که موجب کاهش میزان رسوب و شسته شدن آن از بتن می گردد [۱۹].

چینگ و همکاران (۲۰۰۵) مشاهده کردند، نانو سیلیس خواص پوزولانی بالاتری نسبت به میکروسیلیس از خود نشان می دهد و افزایش مقاومت بالاتری را موجب می شود. همچنین یکی از دلایل بهبود مقاومت فشاری را ناشی از فعالیت پرولانی نانو سیلیس دانسته بر این اساس درات نانو سیلیس آمورف با درصد خلوص بالای ۹۹ درصد و سطح ویژه زیاد با کریستال های هیدروکسید کلسیم حاصل از هیدراتاسیون، واکنش داده و تولید ژل کلسیم سیلیکات هیدراته مینماید، این واکنش احتمالاً اتصال خمیر سنگدانه را بهبود می بخشد [۲۰].

دنشترم (۲۰۰۴) بهبود رفتار بتن را در برابر یخ زدگی و آب شدگی با افزودن نانو سیلیس به طرح اختلاط گزارش کرده است [۲۱].

جی (۲۰۰۵) عمده ترین دلیل توسعه مقاومت فشاری بتن با نانو سیلیس را نقش پر کنندگی ذرات نانو در بین منافذ خمیر سیمان میداند و علت آن را اینگونه بیان میکند که ذرات نانو سیلیس به علت ریز دانگی بالا و چسبندگی سطحی ذرات، در بین ذرات ژل کلسیم سیلیکات هیدراته قرار گرفته و ذرات ژل را پر میکنند و این امر موجب یکپارچگی ژل کلسیم هیدراته و افزایش دوام بتن می گردد [۲۲].

باتوجه به نتایج حاصل شده از آزمایش ها برای بررسی خواص مکانیکی و دوام که در این مقاله مشاهده شد، می توان مکانیزم بهبود خواص مکانیکی و دوام کفپوش های بتنی در مطالعات اشاره شده منطبق و به اثبات رسیده دانست.

۵- نتیجه گیری

- با توجه به بحث زیست محیطی تولید سیمان و افزایش انتشار گاز CO_2 ، می بایستی جایگزین های مناسبی برای سیمان پرتلند انتخاب گردد که در این خصوص، استفاده از پوزولان ها بعنوان مصالح مکمل سیمان، بسیار حائز اهمیت است. به این ترتیب با بهره گیری از پوزولان ها، تقاضا برای مصرف سیمان پرتلند کاهش پیدا کرده و عملاً قیمت آن نیز کم می شود، ضمن آنکه این امر در بهبود خواص بتن نیز، نقش بسزایی دارد.

در این پژوهش به بررسی تاثیر استفاده از پوزولان های میکروسیلیس و نانو سیلیس بر رفتار کفپوش های بتنی معمولی پرداخته شده است. در این راستا کفپوش بتنی با رفتار و خصوصیات مکانیکی بهبود یافته تولید شده است. در محدوده آزمایش های انجام شده در این تحقیق می توان به نکات زیر اشاره کرد :

- استفاده از نانو سیلیس و میکروسیلیس باعث رشد خواص مکانیکی و بهبود مشخصات دوام در سن ۲۸ روز شده است ولی تاثیر استفاده بیش از درصد های پوزولان های ذکر شده و تاثیر عکس بر خواص مکانیکی بررسی نشده و صرفاً به پژوهش های گذشته اکتفا شده است.

- مشخصات دوام بتن نظیر جذب آب به دلیل استفاده از نانو سیلیس و میکروسیلیس که ذرات ریزی می باشد بهتر شده است چون خلل و فرج و حفرات مویینه بتن را بیشتر پر می کند که باعث تقویت ساختار میکروسکوپی بتن می شود.

-دوز مصرفی نانو سیلیس نسبت به میکروسیلیس در کفپوش بتنی کمتر است اما تاثیر بیشتری در بهبود خواص مکانیکی داشته است ولی قیمت نانو سیلیس نسبت به میکرو سیلیس بیشتر است.

۵. قدردانی

از شرکت آپتوس ایران که در طی انجام آزمایش‌های این تحقیق همکاری لازم را به عمل آوردند، صمیمانه تشکر می‌شود.

۶. مراجع

- [۱] حسنی، ا.، جمشیدی، ع.، (۱۳۸۵). "اصول عملکرد، طرحی و اجرای روسازی های بلوکی بتنی". ویرایش اول، انتشارات آرادمهر.
- [۲] معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت راه و ترابری، راهنمای طراحی و اجرای بلوک کفپوش بتنی در روسازی راههای کشور (نشریه شماره ۳۵۴)، پژوهشکده حمل و نقل، اردیبهشت ماه، ۱۳۸۸.
- [۳] اکبرنژاد، ص.، حسنی، ا. و شکرچی زاده، م.، "بررسی اثر مشخصات سنگدانه ها در خواص بلوک کفپوش بتنی مورد استفاده در روسازی راه"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال پنجم، شماره دوم، تابستان، ۱۳۸۷.
- [4] Damtoft, J.S., Lukasik, J., Herfort, D., Sorrentino, D. and Gartner, E.M., (۲۰۰۸), "Sustainable development and climate change initiatives", *Cement and Concrete Research*, ۳۸, pp. ۱۱۵-۱۲۷.
- [5] RANA, s. (۲۰۱۵), "EFFECT OF SILICA FUME AND NANO SILICA AS CEMENT REPLACEMENT MATERIAL ON STRENGTH PROPERTIES OF PAVEMENT QUALITY CONCRETE". A DISSERTATION SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIRMENTS FOR THE AWARD OF DEGREE OF MASTER ENGINEERING, ۷۱-۷۲.
- [۶] NILI, M., EHSANI, A., SHABANI, K. (۲۰۱۰). "Influence of Nano-SiO₂ and Microsilica on Concrete Performance". *Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies*, ۶.
- [۷] ASTM C۱۵۰/C۱۵۰M, "Standard specification for portland cement", ASTM International, ۲۰۱۹
- [۸] استاندارد ملی ایران به شماره ۳۸۹، "ویژگیهای سیمان پرتلند"، ۱۳۷۸
- [۹] BS EN۱۹۷-۱, "Cement. Composition, specifications and conformity criteria for common cements", ۲۰۱۱
- [۱۰] ASTM C۳۳/C۳۳M, "Standard Specification for Concrete Aggregates", ASTM International, ۲۰۱۸
- [۱۱] استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۷۴۸، "آب اختلاط بتن"، ۱۳۹۰
- [۱۲] BS EN۶۷۱۷-۱, "Precast concrete paving blocks. Specification for paving blocks", ۲۰۰۳
- [۱۳] ASTM C۹۳۶/C۹۳۶M, "Standard Specification for Solid Concrete Interlocking Paving Unit", ASTM International, ۲۰۱۸
- [۱۴] استاندارد ملی ایران به شماره ۷۵۵-۲، "موزاییک سیمانی-قسمت ۲-برای کاربرد بیرونی-ویژگی ها و روشهای آزمون"، ۱۳۹۳
- [۱۵] BS EN۱۳۳۸, "Concrete paving blocks. Requirements and test methods", ۲۰۰۳
- [۱۶] استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۱۸۵، "بلوک های کف پوش بتنی -الزامات و روش های آزمون"، ۱۳۹۴
- [۱۷] خسته بند، حامد؛ محمدرضا سهرابی و عبدالرضا صمیمی، ۱۳۸۸، بررسی اثر نانو سیلیس بر خواص مکانیکی بتن سبک، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، شیراز، دانشگاه شیراز
- [18] W.Ye Q., Zhang Z.N., Kong D.Y., Chen R.S., "Comparison of properties of high-strength concrete with nano-SiO₂ and silica fume added", *Journal of Building Materials*, Vol. ۶ (4), 281-285, 2003
- [19] A. Li, Hui, Mao-hua Zhang, and Jin-ping Ou. "Abrasion resistance of concrete containing nano-particles for pavement." *Wear* ۲۶۰,۱۱ (2006): 1262-1266.2006
- [20] Ye Qing, Zhang Zenan, Kong Deyu, Chen Rongshen, "Influence of nano-SiO₂ addition on properties of hardened cement paste as compared with silica fume" College of Architecture and Civil Engineering, Zhejiang University of Technology, ۳۱۰۰۱۴ Hangzhou, PR China, accepted ۷ September ۲۰۰۵
- [21] Björnström, Joakim, et al. "Accelerating effects of colloidal nano-silica for beneficial calcium-silicatehydrate formation in cement." *Chemical Physics Letters* ۳۹۲,۱ (2004): 242-248.
- [22] Ji Tao, "Preliminary study on the water permeability and microstructure of concrete incorporating nano-SiO₂", *Cement and Concrete Research*, No. ۳۵, P. ۱۹۴۳-۱۹۴۷, ۲۰۰۵

The effect of using nano silica and micro silica on pavement engineering properties of concrete floor block

Saeed Bozorgmehrnia¹, Erfan Kamali², Hamidreza Asghari³

1- Civil engineering PhD, director of research and development company Aptus Iran

2- Expert of research and development of Aptus Iran company

3- Master of research and development of Aptus Iran company

Saeed.bozorgmehr@gmail.com

Abstract

Due to the high cost of bitumen and asphalt pavements, the use of concrete pavements, including concrete pavement block, is increasing today. Concrete pavement is a semi-rigid pavement whose benefits include the ability to modify, repair and replace fast, easy and non-sensitive to temperature changes, while roller compacted concrete pavement (RCCP) is a rigid pavement that is low maintenance and very hard to repair and asphalt pavement, which is a flexible pavement, is sensitive to temperature changes and has little resistance to acceleration and braking of the wheels or in other words in abrasion and shear strength are greatly weak. Like other concrete pavements, cementitious materials are one of the main components in the construction of concrete pavement block. Due to the pollution caused by cement production and high CO₂ emissions, the use of natural and synthetic pozzolans as complementary and alternative cementitious aggregates has become of particular importance and the number of researches in this field is becoming increasingly nowadays. Because the use of these materials, while reducing cement consumption, which also saves costs, also improves the concrete properties. In this study, the effect of nano-silica and micro-silica pozzolans on the properties of concrete pavement block is investigated. In this study, the effect of 3% Pozzolan Nano silica and 9% Pozzolan micro-silica replacement of cement on the properties of concrete pavement block was investigated, which the results show that the mechanical properties of the concrete block containing 9% microsilica particles compared to normal concrete block 4,4 to 66% and abrasion resistance was 41% and durability characteristics such as scaling resistance against frozen salts 34% growth and water absorption decreased 0.7%. Also, the mechanical properties of the concrete block containing 3% nanosilica particles in comparison with the normal concrete block 11 to 91% and abrasion resistance 82%, and the durability characteristics such as scaling resistance against frozen salts 62% of growth and water absorption decreased by 2%.

Keywords: concrete paving block, mechanical properties of concrete, nanosilica, silica fume, cement
